

Revner i beton




DER FINDES TRE TYPER
REVNER I LUNG BETON.

Plastiske svindrevner.

ÅRSAG

PLASTISKE
SVINDREVNER
SKYLDES FOR HURTIG
LDTØRRING AF
BETONOVERFLADEN.



FORANSTALTNINGER




DISSE UNDGÅS VED AT PÅFØRE FORSEGLINGSMIDDEL
ELLER VED AT HOLDE BETONEN FUGTIG OG
BESKYTTET MED MÅTTER ELLER LIGNENDE.

Termorevner

ÅRSAG

KAN FOREKOMME
NÅR BETONEN
ER VARMERE
END OMGIVELSERNE.



FORANSTALTNINGER



BEGRÆNS
TEMPERATURFORSKELLE
MED ISOLERING.



LAD FORMEN BLIVE
PÅ SÅ LÆNGE
SOM MULIGT.



SKÆR
DILATATIONSFUGER SÅ
TIDLIGT SOM MULIGT.


Plastiske sætningsrevner

ÅRSAG


OPSTÅR VED
SÆTNING AF BETON
I HØJE VÆGGE OG
SØJLER. I DÆK KAN
DE GENKENDES VED,
AT DE FØLGER
ARMERINGSMØNSTRET.



FORANSTALTNINGER



HØJE
KONSTRUKTIONSDELE
BØR STØBES I LAG.



KOMPRIMER BETONEN
HURTIGST MULIGT
EFTER LDTØBNING.

PRØV AT
KOMPRIMERE
JÆVNT.

HVIS PLASTISKE REVNER
OPSTÅR, ER DET IKKE ALTID
NOK AT PUDSE OVERFLADEN.
SKADEN ER SKET!



SAMARBEJDE GIVER GOD BETONKVALITET

Dansk Beton
Nørre Voldgade 106
Postboks 2125
1015 København K
Telefon 72 16 00 00
info@danskbyggeri.dk
www.dfbf.dk

dansk beton
Fabriksbetongruppen

ERMCO
EUROPEAN READY MIXED CONCRETE ORGANIZATION
ASSOCIATION EUROPÉENNE DU BETON PRÊT À L'EMPLOI
EUROPÄISCHER TRANSPORTBETONVERBAND